



ADHÉSIF DE CONSTRUCTION

4000[®] SOUS-PLANCHER

Une remarquable force d'adhérence, par les conditions les plus extrêmes.



**FACILE À ÉTALER AU PISTOLET
LORS DU PAR CONDITIONS FROID**

L'adhésif ne gèle pas; l'application en est toute facile par des températures froides



**ADHÈRE AU BOIS HUMIDE,
GELÉ OU TRAITÉ**

Remarquable adhérence, même par des conditions météo extrêmes



**FORTE ADHÉRENCE RÉSISTANT
AUX INTEMPÉRIES**

Prévient les planchers grinçants et améliore le rendement structural de l'assemblage de sous-plancher



Extérieur / Intérieur
ADHÉSIF DE CONSTRUCTION



ADHÉSIF DE CONSTRUCTION

4000[®] SOUS-PLANCHER



**ADHÈRE AU BOIS HUMIDE,
GELÉ OU TRAITÉ**



ADHÉSIF DE CONSTRUCTION
4000 SOUS-PLANCHER



Solvent
LIQUID NAILS[®]

Cisaillement, bois sec (psi)*	406	155
Cisaillement, bois humide (psi)*	222	187
Cisaillement, bois gelé (psi)*	248	149

*Livres au pouce carré de force requis pour briser la liaison de l'adhésif sur du bois humide, gelé ou traité

CARACTÉRISTIQUES



**Adhère au bois
humide ou gelé**



**Prévient les
planchers
grinçants**



Liaison permanente



Ne gèle pas

INFOS PRODUIT

APPLICATIONS RECOMMANDÉES

Sous-plancher, assemblage de deux surfaces en bois, systèmes de sols collés et installations de tabliers.

ADHÈRE À

- Contreplaqué • Maçonnerie • Ciment
- Panneau de lamelles orienté • Bois traité
- Panneau de lamelles orientées emboutetées

TEMPÉRATURE D'APPLICATION

-18°C - 49°C (0°F - 120°F)

TEMPÉRATURE DE SERVICE

-29°C - 60°C (-20°F - 140°F)

PAS RECOMMANDÉ POUR

La plupart des plastiques, carton-mousse, installation de miroirs, une exposition constante à l'eau, liaison de deux matériaux non-poreux, ou applications autres que l'installation de sous-planchers ou de tabliers.

PROPRIÉTÉS MATÉRIELLES TYPIQUES

Solides : 61% - 65% au poids
Durée de vie : 18 mois
Délai de croûte : 15 minutes
Délai de durcissement : 7-14 jours
Couverture : 305 mL
 Un cordon de 1/4" donne un rendement de 32 pieds linéaires
 Un cordon de 3/8" donne un rendement de 14 pieds linéaires

Couverture : 828 mL
 Un cordon de 1/4" donne un rendement de 86 pieds linéaires.
 Un cordon de 3/8" donne un rendement de 38 pieds linéaires

SPÉCIFICATIONS

ASTM D3498 Répond à ou dépasse
 AFG-01 Répond à ou dépasse
 Certifié PFS Testé conformément à

SPÉCIFICATIONS UGS

Nom de produit	Format	Code d'emballage	GTIN	Quantité par carton	Poids carton	Dimensions carton (LxLxH)	Volume carton	Cartons par palette
Adhésif de construction 4000 sous-plancher	305 mL	0 70798 74881 1	100 70798 74881 8	12	4,8 kg 10,59 lb.	203 x 152 x 305 mm 8" x 6" x 12"	9,3 L 0,33 pieds cubes	108
Adhésif de construction 4000 sous-plancher	828 mL	0 70798 74882 8	100 70798 74882 5	12	12,5 kg 27,65 lb.	267 x 203 x 432 mm 10,5" x 8" x 17"	23,5 L 0,83 pieds cubes	60

Liquid Nails[®] est une marque de commerce enregistrée de PPG Architectural Finishes, Inc.