



TECHNICAL DATA SHEET

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

DAP® Scellant imperméable tout usage flexible ULTRA CLEAR – 147 ml

DESCRIPTION DU PRODUIT

DAP® ULTRA CLEAR SCÉLLANT IMPERMÉABLE TOUT USAGE FLEXIBLE est un scellant ultra élastique et ultra transparent de haute performance, idéal pour sceller une grande variété de surfaces et de projets. ULTRA CLEAR est limpide, permettant à la beauté de la surface de briller et offrant une finition sans couture. Plus clair que le silicone et ne jaunit pas, ne se fissure pas, ne s'effrite pas, ne se craquelle pas et ne se décompose pas avec le temps, offrant un joint 100% étanche et résistant aux intempéries. Adhère aux surfaces mouillées ou humides, est immédiatement prêt pour l'eau/la pluie et a une forte adhérence multi-surfaces. ULTRA CLEAR reste flexible et résistant aux fissures même par temps froid, pour une étanchéité durable et durable. Peut être peint. Usage intérieur/extérieur.



EMBALLAGE	COULEUR	CUP
Tube de 147 ml	Transparent	7079874329

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Adhère aux surfaces mouillés ou humides
- Reste limpide / ne jaunit pas
- Plus clair que le silicone
- Ultra flexible et résistant aux fissures, même par temps froid
- Prêt pour l'eau/la pluie immédiate – ne se décomposera pas
- Joint 100% étanche et résistant aux intempéries
- Ne se fissure pas, ne s'effrite pas, ne se craquelle pas, ne bouillonne pas et ne se décompose pas
- Forte adhérence multi-surfaces
- Le scellant durci est résistant à la moisissure
- Peut être peint



TECHNICAL DATA SHEET

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

- Usage intérieur/extérieur

UTILISATIONS SUGGÉRÉES

UTILISATION POUR ÉTANCHÉITÉ :

- Fenêtres
- Portes
- Parements
- Boiseries
- Gouttières
- Clignotante
- Pénétrations de toit
- Bardeau
- Avant-toits
- Conduits
- Fentes
- Puits de lumière
- Éviers
- Douches
- Baignoires
- Comptoirs

ADHÈRE À :

- Asphalte
- Bois – peint et non peint
- Aluminium
- La plupart des métaux
- Vinyle
- Plexiglas®
- Lexan®
- ABS, PVC
- Fibre de verre
- Formica®
- Lamellés
- La plupart des plastiques
- Verre
- Céramique
- Porcelaine
- Carrelage
- Ciment de fibre
- Béton
- Mortier
- Brique
- Pierre
- Stuc
- Plâtre
- Cloison sèche
- La plupart des autres matériaux de construction courants

POUR DE MEILLEURS RÉSULTATS

- Appliquer à des températures supérieures à -6 °C.
- Pas pour une utilisation sous l'eau continue ou sur des surfaces avec défauts.
- Pour les surfaces en plastique, tester sur une zone discret pour assurer la compatibilité.
- La taille des joints ne doit pas dépasser 10 mm de large sur 10 mm de profondeur. Pour les joints d'une profondeur supérieure à 10 mm, utiliser un matériau de tige d'appui en mousse.
- Conserver le produit à l'abri de la chaleur ou du froid extrême.

APPLICATION

Préparation de surface

La surface doit être propre, structurellement saine et exempte de vieux calfeutrage, de saleté et d'autres matières étrangères.

Application du produit

1. Appliquer à des températures supérieures à -6 °C.



TECHNICAL DATA SHEET

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

2. Assurer une ventilation adéquate lors de l'application à l'intérieur et éviter de travailler à proximité d'une chaleur excessive, d'étincelles, d'une flamme nue et de toute source d'inflammation. Porter des gants et des lunettes de protection. Porter des vêtements pour éviter tout contact avec la peau.
3. Retirer le capuchon et couper la buse à un angle de 45 ° à la taille souhaitée.
4. Presser le scellant dans le joint, l'espace ou la fissure.
5. L'outillage n'est ni requis ni recommandé. Si l'outillage est souhaité, lisser avec l'outil de finition avant que le scellant ne se recouvre (environ 5 à 10 minutes).
6. Nettoyer l'excédent de scellant non durci avec de l'essence minérale. Ne pas utiliser d'essences minérales pour nettoyer la peau. Le scellant durci doit être coupé ou gratté.
7. La peinture n'est pas requise. Si vous peignez, laissez sécher le scellant 24 heures (plus longtemps dans des conditions climatiques fraîches/humides) avant de peindre avec de la peinture au latex uniquement.
8. Refermer le tube aux fins d'entreposage et de réutilisation.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES TYPE

Propriétés physiques type du produit non durci	
Apparence/consistance	Pâte à couler non affaissante
Base polymère	Caoutchouc synthétique
Mastic	Non applicable
Instable	Hydrocarbure, Xylène
Poids des solides en %	55%
Gravité spécifique	0.90
Odeur	Solvant fort
Nettoyage	Essences minérales
Point d'éclair	27.0 °C [Fp confirmé dans PV]
Stabilité au gel/dégel (ASTM C1183)	Ne gèle pas
Durée de conservation	12 mois
Couverture	7,5 mètres linéaires à Bec de 5 mm de diamètre
Propriétés d'application type	
Plage de température d'application	-6 °C à 50 °C
Temps d'outillage (temps de travail)	5 à 10 minutes
Temps de séchage	10 minutes
Temps de séchage complet	7 jours
Temps avant remise en servi	Immédiates



TECHNICAL DATA SHEET

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

Affaïssement vertical (ASTM D2202)	4 mm
Propriétés de performance type à l'état durci	
Plage de température de service	-40 °C à 93 °C
Temps avant étanchéité	Immédiates
Temps avant application de peinture	24 heures
Résistance à la moisissure	Le calfeutrant durci est résistant à la moisissure et aux champignons.

NETTOYAGE ET ENTREPOSAGE

Nettoyer l'excédent de scellant humide avec de l'essence minérale. L'excédent de scellant séché doit être coupé ou gratté. Ne pas utiliser d'essences minérales pour nettoyer la peau. Lavez-vous les mains et nettoyez les outils avec de l'eau tiède et du savon. Rangez le contenant dans un endroit frais et sec, loin des sources de chaleur ou de froid extrêmes.

SÉCURITÉ

Voir l'étiquette du produit et la fiche de données de sécurité (FDS) pour des informations sur la santé et la sécurité. Vous pouvez demander une FDS en visitant notre site Web à dap.com ou en appelant le 888 DAP-TIPS.

GARANTIE

DAP Canada, DAP Products Inc. et leurs sociétés affiliées respectives n'accepteront aucune responsabilité pour plus que le produit de remplacement ou le remboursement du prix de vente, en aucune circonstance

IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Fabriqué pour : DAP Canada, 475 Finchdene Square, unité 5, Scarborough, ON, M1X 1B7

Informations d'utilisation : Appeler le 888 DAP-TIPS ou visiter dap.ca et cliquer sur « Demander à l'expert »

Renseignements sur les commandes : 800 668-9397 ou 416 321-1522

Numéro de télécopieur : 416 321-3325

Consulter également le site Web de DAP à l'adresse dap.ca