INT. / EXT. PROFESSIONNEL PEINTURE DE SIGNALISATION PRO210-04

Description
La peinture de signalisation intérieure et extérieure professionnel est un latex de qualité qui a été mis au point pour offrir une performance optimale grâce à la combinaison d'une résine et d'une formulation exclusive.

Usages recommandés
Asphalte, surfaces de ciment comme les passages pour piétons, les zones d'arrêt, les espaces de stationnement et le marquage des lignes d'entrepôt et d'usine

Teintes et information de base
210-04* Base moyenne – Tons moyens

*Doit être teinté avant utilisation. Consultez votre département de peinture locale.

Caractéristiques
De qualité professionnelle
Formulation de latex
La garantie des propriétaires Home

Avantages
Sèche rapidement
Couverture décente
Nettoie facilement à l'eau savonneuse

Conformité règlementaire et approbations
Conforme aux réglementions strictes de COV - ≤ 150 g/L (à base 210-04)

Données techniques
Milieu de suspension: Résine acrylique
Étendu de lustre: ≤5(angle de 60º) à base de 210-04
Pouvoir Couvrant: Environ 18-37m^2 ou 194-399pi^2 par gallon sur des surfaces lisses et non poreuses. Couvre environ 570 à 1170 pieds linéaires avec des lignes de 4 pouces de large. Le pouvoir couvrant n'inclut pas les pertes dues aux irrégularités de la surface, à la porosité de la surface et à la méthode d'application.
Volume de solides*: 26% à base de 210-04
Poids de solides*: 39% à base de 210-04
*Poids par 3.64L – 4.6kg y compris le contenant
Temps de séchage: @ 25ºC; 50% humidité relative
Au touché – 1 heure
Délai de reprise – 6 heures
Durcissement complet – 30 jours
Les temps de séchage varient en fonction de la température ambiante, de l'humidité, de la constitution du film, de la couleur et du mouvement de l'air.
Température de surface:
Matériel - 10ºC (50ºF) to 32º (90ºF)
Ambiante - 10ºC (50ºF) to 32º (90ºF)
Substrat - 10ºC (50ºF) to 32º (90ºF)
L'entreposage du produit à des températures élevées pendant des périodes prolongées pourrait causer une pellicule de peau.
Viscosité: 78-83 Krebs unités @ 25ºC
Point d'inflammabilité: N/A
Dépotoir: Communiquez avec votre municipalité pour obtenir des directives spécifiques.

Formats des contenants:
210-04 3.48L 1829-632 18.2L 1829-633

Étapes préparatoires générales et informations sur l'application
- La surface doit être propre, délustrée et sèche.
- **Non recommandé pour les routes municipales, de comté et provinciales.**
- Ne pas appliquer sur une nouvelle surface asphaltée. Âgé d'au moins 1 an.
- Le ciment ne doit pas être lisse.
- Ne pas appliquer en plein soleil ou en cas de pluie imminente.
- Mélangez avant et occasionnellement pendant l'utilisation.
- Si vous utilisez plus d'un contenant de la même, mélangez-les pour obtenir une finition uniforme.
- Suivez les directives de l'étiquette pour l'application. Consultez votre département de peinture local.

Équipement d'application: Appliquer à l'aide d'un pinceau, d'un rouleau, d'un tampon de peinture de haute qualité ou d'un pulvérisateur. Pulvérisateur - Embout de buse de 0,015 à 0,021 pouce selon les recommandations du fabricant. Pinceau - Polyester / Nylon. Rouleau – 5mm – 10mm.

Dilution: Eau - Pas nécessaire mais pas plus de 10% à 12% du volume.