INT. / EXT. APPRET SOUS COUCHE ALKYDE 59-20

Description
L'apprêt sous couche intérieure et extérieure alkyde est de qualité supérieure qui a été mis au point pour offrir une performance optimale grâce à la combinaison d'une résine et d'une formulation exclusives.

Usages recommandés
Bois (peint) - Bois (nu) - Stuc / texturé (nouveau) - Nicotine - Dégâts de fumée - Surfaces lustrées - Graffiti - Taches domestiques - application vertical seulement

Teintes et information de base
59-20* White

**Peut être teinté. Reportez-vous au livre de formule ou au système de correspondance des couleurs pour les recommandations de l'apprêt (¼ de la formule de la couche de finition ou B-Y par litre).*

Caractéristiques
Teintable
Ponçable
Formulation alkyde
Excellente adhérence
La garantie a vie des propriétaires Home

Avantages
Bloque la plupart des tâches domestiques
Application lisse et favorise une opacité exceptionnelle
Bloque et scelle les tanins sur bois nu

Conformité règlementaire et approbations
Conforme aux réglementions strictes de COV - ≤ 350 g/L (à base 59-20)

Données techniques
Milieu de suspension: Résine alkyde – Nettoyer avec un diluant de peinture.

Étendu de lustre : <17 (angle de 60º) à base 59-20

Pouvoir Couvrant: Environ 40m^2 ou 400pi^2 par gallon sur des surfaces lisses et non poreuses. Le pouvoir couvrant n'inclut pas les pertes dues aux irrégularités de la surface, à la porosité de la surface et à la méthode d'application.

Volume de solides*: 53% à base 59-20

Poids de Solides*: 74% à base 59-20

*Poids par 3.64L – 5.2kg y compris le contenant

Temps de séchage: @ 25ºC; 50% humidité relative

Au touché – 4 heures
Délai de reprise – 8-12 heures
Durcissement complet – 14+ jours

Les temps de séchage varient en fonction de la température ambiante, de l'humidité, de la constitution du film, de la couleur et du mouvement de l'air.

Température de surface:

Matériel - 10ºC (50ºF) to 32º (90ºF)
Ambiante - 10ºC (50ºF) to 32º (90ºF)
Substrat - 10ºC (50ºF) to 32º (90ºF)

L'entreposage du produit à des températures élevées pendant des périodes prolongées pourrait causer une pellicule de peau.

Viscosité: 89-95 Krebs unités @ 25ºC

Point d'inflammabilité: 42ºC

Dépotoir: Communiquez avec votre municipalité pour obtenir des directives spécifiques.

Formats des contenants:
59-20 911mL 1831-870 3.64L 1831-871 18.2L 1831-872

Étapes préparatoires générales et informations sur l'application

-La surface doit être propre, délustrée et sèche.
-Enlevez toute la peinture écaillée et pelée, la saleté, la moisissure, la graisse, les taches et toute autre contamination de surface avec un nettoyant approprié.
-Poncez toutes les surfaces lustrées (peintures alkydes), rugueuses et réparées.
-Pour les taches sévères, les traces d'eau, les tanins et autres surfaces difficiles (peintures à l'alkyde), utilisez au moins 2 couches. Nous recommandons un minimum de 24 heures de temps de séchage entre les couches d'apprêt.
-Il est possible une 3ème application d'apprêt est requis pour les taches persistantes ou les tanins.
-Le primaire doit être recouvert d'une peinture au latex ou alkyde.
-Non destiné à être utilisé sur la circulation au sol ou à pied.
-Suivez les directives de l'étiquette pour l'application et l'exigence de l'apprêt.
Consultez votre département de peinture local.

Bois (déjà peint): Propre, délustré et sèche. Appliquer 2 couches d'apprêt libérales suivant les recommandations du fabricant.
Bois (nu): Poncez la surface et nettoyer avec une guenille humide. Appliquer au moins 2 couches. Certaines essences de bois ont une forte concentration de tanins. Possible l'apprêt n'arrêtera pas le saignement des nœuds.
Plafond en stuc / texturé: Apprêtez avec un apprêt alkyde suivi d'une couche de finition appropriée.
Taches solubles: Appliquez 2 couches d'apprêt libérales suivant les recommandations du fabricant.
Nicotine / Fumée / Graffiti / Taches domestiques: Dégraissez / Nettoyez la surface et bien rincer. Appliquez 2 couches d'apprêt libérales suivant les recommandations du fabricant.

-Laissez un minimum de 14 jours pour durcir.
-Toujours maintenir un bord humide et une épaisseur de film uniforme et libérale.
-Une ventilation croisée et un échange d'air adéquat aideront à réduire le temps de séchage et à minimiser les odeurs.
-Gardez loin des étincelles ou des flammes nues.
-Si vous utilisez plus d'un contenant de la même couleur, mélangez-les pour obtenir une couleur uniforme.
-Mélangez avant et occasionnellement pendant l'utilisation.

Équipement d'application: Appliquez à l'aide d'un pinceau, d'un rouleau, d'un tampon de peinture de haute qualité ou d'un pulvérisateur. Pulvérisateur - Embout de buse de 0,015 à 0,021 pouce selon les recommandations du fabricant. Pinceau - Soie pure. Rouleau – 5mm – 10mm.

Dilution: Diluant de peinture- Pas nécessaire mais pas plus de 10% à 12% du volume.