Description

La peinture intérieure latex mat pour plafond de qualité qui a été mis au point pour offrir une performance optimale grâce à la combinaison d'une résine et d'une formulation exclusives. Des performances exceptionnelles sont facilitées par un technologie couleur changeante qui offrent une finition mat relevé et lisse pour les plafonds.

Usages recommandés

Plafonds, Gyproc - stuc / texturé (apprêté) - Tuile de plafond acoustique - plâtre (apprêté)

Teintes et information de base

770-50* Blanc – mauve à l'application

* Non teintable - À utiliser tel quel. Certaines teintes, changements de couleur drastiques ou substrat poreux peuvent nécessiter une couche d'apprêt ou plus de deux couches pour obtenir une finition uniforme.

Caractéristiques

Couleur changeante – mauve a l'application, blanc une fois sèche
Minimise les imperfections et les défauts
Excellent écoulement et nivellement
Formulation latex
La garantie a vie des propriétaires Home

Avantages

N'éclabousse pas
Finition épaisse
Application lisse et une opacité exceptionnelle
Fini plat non réfléchissant
De mauve à blanc pour distinguées les zones peintes.
Nettoyage facile à l'eau et au savon

Conformité règlementaire et approbations

Conforme aux réglementions strictes de COV - ≤ 50 g/L (à base de 770-50)

Données techniques

Milieu de suspension: Copolymère acrylique vinyle

Étendu de lustre : ≤ 4 (angle de 60º) à base de 770-50

Pouvoir Couvrant: Environ 40m^2 ou 400pi^2 par gallon sur des surfaces lisses et non poreuses. Le pouvoir couvrant n'inclut pas les pertes dues aux irrégularités de la surface, à la porosité de la surface et à la méthode d'application.

Volume de solides*: 28% à base de 770-50

Poids de solides*: 45% à base de 770-50

*Poids par 3.64L – 5.3kg y compris le contenant

Temps de séchage: @ 25ºC; 50% humidité relative

Au touche – 1 heure
Délai de reprise – 4-24 heures
Durcissement complet – 30 jours

Les temps de séchage varient en fonction de la température ambiante, de l'humidité, de la constitution du film, de la couleur et du mouvement de l'air.

Température de surface:

Matériel - 10ºC (50ºF) to 32º (90ºF)
Ambiante - 10ºC (50ºF) to 32º (90ºF)
Substrat - 10ºC (50ºF) to 32º (90ºF)

L'entreposage du produit à des températures élevées pendant des périodes prolongées pourrait causer une pellicule de peau.

Viscosité: 87-94 Krebs unités @ 25ºC

Point d'inflammabilité: N/A

Dépotoir: Communiquez avec votre municipalité pour obtenir des directives spécifiques.

Formats des contenants:

770-50 3.70L 1852-110

Étapes préparatoires générales et informations sur l'application

-La surface doit être propre, délustrée et sèche.
-Ne pas ajouter de colorants ou de teintes supplémentaires au contenant.
-Enlevez toute la peinture écaillée et pelée, la saleté, la moisissure, la graisse, les taches et toute autre contamination de surface avec un nettoyant approprié. Répare la surface avec un enduit approprié.
-Poncez toutes les surfaces lustrées (peintures alkydes), rugueuses et réparées.
-Un minimum de 2 couches est requis.
-Réparer les finitions texturées suivant les recommandations du fabricant.
-Pour les taches sévères, les traces d'eau, les tanins et autres surfaces difficiles (peintures à l'alkyde), utilisez un apprêt spécial BT approprié.
-Suivez les directives de l'étiquette pour l'application et l'exigence d'apprêt. Consultez votre département de peinture local.
-Cette peinture est interchangeable avec des peintures pour plafond mais peut varier quelque peu en apparence.

Plafond déjà peint: à condition que la surface soit préparée et lisse, appliquez 2 couches légères de peinture pour plafond.
Plafond en stuc / texturé: Apprêtez avec un apprêt alkyde 59-20 suivi d'une couche mat ou une peinture de plafond appropriée.
Taches solubles : Apprêter avec un apprêt de spécialité BT ou un apprêt alkyde.

-Laissez un minimum de 30 jours pour durcir.
-Gardez toujours une démarcation humide et une épaisseur uniforme et libérale.
-Ne pas trop rouler. Ne travaillez que 4 pieds en avant si vous coupez pour éviter le cadrage.
-Toujours utiliser des applicateurs de qualité. Assurer une ventilation adéquate.
-Mélangez avant et occasionnellement pendant l'utilisation.
-Si vous utilisez plus d'un contenant de la même couleur, mélangez-les pour obtenir une couleur uniforme.

Équipement d'application: Appliquez à l'aide d'un pinceau, d'un rouleau, d'un tampon de peinture de haute qualité ou d'un pulvérisateur. Pulvérisateur - Embout de buse de 0,015 à 0,021 pouce selon les recommandations du fabricant. Pinceau – polyester / nylon. Rouleau – 5mm – 10mm.

Dilution: Eau - Pas nécessaire mais pas plus de 10% à 12% du volume.