PEINTURE HAUTE TEMPERATURE INT. / EXT. A135-10

Description
Beauti-Tone intérieur and extérieur est un aérosol alkyde de qualité conçue pour fonctionner de manière optimale grâce à la combinaison de résine et de formulation exclusives. L'aérosol haute température renouvelle et protège les surfaces métalliques soumises à la chaleur jusqu'à 650 ºC (1200 ºF).

Usages recommandés
Barbecue extérieur, poêles à bois, foyers, écrans de cheminée, etc. (Pas de contact avec la flamme directe ou en contact direct avec les aliments)

Information produit
A135-10* Noir

** Le substrat poreux peut nécessiter une couche ou plus pour obtenir une finition uniforme.*

Caractéristiques
Aérosol de qualité supérieure
Résistance à la corrosion
Bout de jet de confort
Excellente adhérence
Formulation alkyde
La garantie des propriétaires Home

Avantages
Pulvérisation efficace qui favorise une finition et une opacité exceptionnelles
Excellente adhérence
Excellentes performances à long terme et finition durable

Conformité règlementaire et approbations
N'est pas applicable

Données techniques
Milieu de suspension: Alkyde – Nettoyer avec de l'acétone
Étendu de lustre: 0-3 (60º angle) à base de A135-10
Pouvoir couvrant: Environ 1.3m^2 **or** 14 ft^2 par 340g sure des surfaces lisses et non poreuses. Le pouvoir couvrant n'inclut pas les pertes dues aux irrégularités de la surface, à la porosité de la surface et à la méthode d'application.
Volume de solides*: 6.3% à base de A135-10
Poids de solides*: 16.4% à base de A135-10
*Poids par 340g – 0.58kg y compris le contenant et le capuchon
Temps de séchage: @ 21ºC; 50% humidité relative
Au touché – 30 minutes
Délai de reprise – Moins d'une heure ou attendre 72 heures
Durcissement complet – 72+ heures
Les temps de séchage varient en fonction de la température ambiante, de l'humidité, de la constitution du film, de la couleur et du mouvement de l'air.
Température de surface:
Matériel – 15ºC (60ºF) to 30º (85ºF)
Ambiante - 15ºC (60ºF) to 30º (85ºF)
Substrat - 15ºC (60ºF) to 30º (85ºF)
L'entreposage du produit à des températures élevées pendant des périodes prolongées peut affecter le produit et l'intégrité de l'emballage.
Viscosité: N/A Krebs unités @ 25ºC
Point d'inflammabilité: Inflammable
Dépotoir: Communiquez avec votre municipalité pour obtenir des directives spécifiques.

Formats des contenants:
A135-10 – Black 315 g 1820-454

Étapes préparatoires générales et informations sur l'application

-La surface doit être propre, délustrée et sèche.
-La surface doit être en bon état et exempte de rouille.
-Enlevez toute la peinture écaillée et pelée, la saleté, la moisissure, la graisse, les taches et toute autre contamination de surface avec un nettoyant approprié.
-Poncez toutes les surfaces lustrées (peintures alkydes), rugueuses et réparées.
-Bien agitez pendant 1-minute avant et durant l'utilisation.
-Tenez la canette à 8-12" de la surface.
-Pulvérisez des couches légères dans un mouvement de balayage tout en chevauchant chaque passe (cela évitera les coulisses). N'arrêtez pas la pulvérisation jusqu'à ce que la pièce soit couverte et répétez. Appliquer 2-3 couches légères en quelques minutes d'intervalle.
-Les temps de séchage et de recouvrement idéaux sont basés sur une humidité relative de 70 ° à 50%.
-Suivez les directives de l'étiquette pour l'application et l'exigence d'apprêt. Consultez votre département de peinture local.
-Une ventilation croisée et un échange d'air adéquat aideront à réduire le temps de séchage et à minimiser les odeurs.
-**Tout outil ou guenille imbibé de solvant doit être immergé dans l'eau pour éviter une combustion spontanée. Important d'éteindre flamme pilote en cas d'utilisation à proximité.**

Nettoyage et l'entreposage: Inversez et pulvérisez pour nettoyer la buse après utilisation. Nettoyez l'embout de la buse avec de l'acétone.

Équipement d'application: N/A

Dilution: N/A