SCELLANT EXT. POUR COUPE DE BOIS C210-45

Description
Scellant pour coupe de bois protège les surfaces contre les dommages causés par l'humidité et les effets néfaste du soleil. Ce scellant appliquer en deux couches, qui pénètre en profondeur protège efficacement votre bois traité sous pression. Ideal pour notre climat canadien.

Usages recommandés
Application au-dessus du sol – substrats en bois.

Teintes et information de base
Couleur MicroPro Sienna™

Caractéristiques
Extérieur
Formulation hybride à base d'eau avancée
Scelle les coupes de bois
La garantie des propriétaires Home

Avantages
Finition protectrice
Finition pénétrante
Nettoie facilement à l'eau savonneuse

Conformité règlementaire et approbations
N/A

Données techniques
Milieu de suspension: Résine hybride à base d'eau
Étendu de lustre: Faible lustre (non mat)
Pouvoir Couvrant: Environ 14-28m^2 ou 150-300pi^2 par gallon sur des surfaces lisses et non poreuses.
Volume de solides*: N/A
Poids de Solides*:14%
*Poids par 4L – N/A
Temps de séchage: @ 25ºC; 50% humidité relative
Au touche – 1-2 heures
Délai de reprise – 1 heure
Durcissement complet – 24 heures
Les temps de séchage varient en fonction de la température ambiante, de l'humidité, de la constitution du film, de la couleur et du mouvement de l'air.
Couleur: Ton brun – Semblable à MicroPro SiennaTM
Odeur: Légère parfum d'huile
Densité: 1,019
Température de surface:
Matériel - 10ºC (50ºF) to 32º (90ºF)
Ambiante - 10ºC (50ºF) to 32º (90ºF)
Substrat - 10ºC (50ºF) to 32º (90ºF)
L'entreposage du produit à des températures élevées pendant des périodes prolongées pourrait causer une pellicule de peau.
Viscosité: N/A Krebs unités @ 25ºC
Point d'inflammabilité: N/A
Dépotoir: Communiquez avec votre municipalité pour obtenir des directives spécifiques.

Formats des contenants:
C210-45 950ML 1874R954 3.78L 1874R955

Étapes préparatoires générales et informations sur l'application
-La surface doit être propre, délustrée et sèche.
-Enlevez toute la peinture écaillée et pelée, la saleté, la moisissure, la graisse, les taches et toute autre contamination de surface avec un nettoyant approprié.
-Si la surface perle de l'eau, ce revêtement doit être enlever et soigneusement préparé avant d'appliquer le scellant.
-APPLICATION DE DEUX COUCHES
-En cas de doute, appliquez un petit patch de test pour confirmer les performances et le degré de travail.
-Ne pas appliquer en plein soleil ou en cas de pluie imminente.
-Pour les applications au-dessous du sol.
-Ne pas mélanger avec d'autres produits.
-Suivez les directives de l'étiquette pour l'application et l'exigence du C210-45.
-Une fois scellé, le revêtement pourrait être glissant dans des conditions humides ou verglacées.
-Bien mélanger avant et occasionnellement pendant l'utilisation.
-Si vous utilisez plus d'un contenant de la même, mélanger pour assurer une finition uniforme.

Bois traité sous pression neuf: Assurez-vous que l'humidité du bois est inférieure à 15%. Appliquer deux couches de C210-45. Selon l'utilisation, une couche d'entretien est nécessaire tous les 48 à 72 mois.
Équipement d'application: Appliquez à l'aide d'un pinceau, d'un rouleau, d'un tampon de peinture de haute qualité ou d'un pulvérisateur. Pulvérisateur - Embout de buse de 0,015 à 0,021 pouce selon les recommandations du fabricant. Pinceau - Polyester / Nylon. Rouleau – 5mm – 10mm.
Dilution: Pas suggérer.