

Description

La peinture latex tableau a été mis au point pour offrir une performance optimale grâce à la combinaison d'une résine et d'une formulation exclusives. Le latex 100% acrylique offre une adhérence remarquable et une finition résistante à la moisissure offrant des performances adéquates pour une surface inscriptible et effaçable.

Usages recommandés

Murs, portes, tables, armoires, pots à fleurs et plus encore - *Application verticale uniquement.*

Teintes et information de base

10-00W	Base Blanche – Pastels – Peut être teintée
10-04*	Base moyenne – Tons moyens
10-03*	Base Claire – Tons profonds
10-10	Noir

*Doit être teinté avant utilisation. Reportez-vous au livre de formules ou au système de correspondance des couleurs pour les formules de couleurs et les instructions de teinte.

*Certaines teintes, changements de couleur drastiques ou substrat poreux peuvent nécessiter une couche d'apprêt ou plus de deux couches pour obtenir une finition uniforme.

Caractéristiques

Formulation 100% acrylique latex
Excellente adhérence
Excellente écoulement et nivellement
Résiste à la nouvelle croissance de moisissure
La garantie des propriétaires Home

Avantages

Application lisse et une opacité exceptionnelle
Excellente performance à long terme et finition durable
Offre une surface inscriptible et effaçable
Nettoie facilement à l'eau savonneuse

Conformité réglementaire et approbations

Conforme aux réglementations strictes de COV - ≤ 100 g/L (à base 10-00W)

Données techniques

Milieu de suspension: 100% acrylique latex

Étendu de lustre: ≤ 5 (angle de 60°) à base 10-00W

Pouvoir Couvrant: Environ 10m^2 ou 100pi^2 par gallon sur des surfaces lisses et non poreuses. Le pouvoir couvrant n'inclut pas les pertes dues aux irrégularités de la surface, à la porosité de la surface et à la méthode d'application.

Volume de solides*: 33% à base 10-00W

Poids de solides*: 48% à base 10-00W

*Poids par 911 ml – 1.4kg y compris le contenant

Temps de séchage: @ 25°C; 50% humidité relative

Au touche – 1 heure

Délai de reprise – 4-6 heures

Durcissement complet – 30 jours

Les temps de séchage varient en fonction de la température ambiante, de l'humidité, de la constitution du film, de la couleur et du mouvement de l'air.

Température de surface:

Matériel - 10°C (50°F) to 32° (90°F)

Ambiante - 10°C (50°F) to 32° (90°F)

Substrat - 10°C (50°F) to 32° (90°F)

L'entreposage du produit à des températures élevées pendant des périodes prolongées pourrait causer une pellicule de peau.

Viscosité: 87-95 Krebs unités @ 25°C

Point d'inflammabilité: N/A

Dépotoir: Communiquez avec votre municipalité pour obtenir des directives spécifiques.

Formats des contenants:

10-00W 911ml 1824-113

10-03 870ml 1824-112

10-04 850ml 1824-111

10-10 946ml 1824-110

Étapes préparatoires générales et informations sur l'application

- La surface doit être propre, délustrée et sèche.
- Enlevez toute la peinture écaillée et pelée, la saleté, la moisissure, la graisse, les taches et toute autre contamination de surface avec un nettoyeur approprié. Réparez la surface avec un enduit approprié.
- Poncez toutes les surfaces lustrées (peintures alkydes), rugueuses et réparées. Apprêtez si nécessaire.
- Un minimum de 2 couches est à condition que la surface soit adéquate et lisse.
- Pour les taches sévères, les marques d'eau, les tanins et autres surfaces difficiles (peinture alkyde), utilisez un apprêt BT approprié.
- Important de conditionner la surface du mur.
- Suivez les directives de l'étiquette pour l'application et l'exigence d'apprêt.
- Consultez votre département de peinture local.

Murs: Assurez-vous que la surface est poncée et nettoyée avant de peindre. Apprêtez la surface pour assurer une excellente adhérence et une excellente tenue d'email. La surface du gypse doit être lisse et de qualité si la peinture est utilisée telle quelle (non recommandée).

Surface déjà peinte: S'assurer que la surface est réparée, poncée et nettoyée avec TSP plus avant de peindre. Selon l'âge et l'état de la surface, apprêter avec UN apprêt BT approprié.

Bois (nu ou déjà peinte): Poncé lisse, essuyé, puis apprêté avec l'apprêt BlockiT ou un apprêt alkyde 59-20. Utilisation verticale uniquement.

Taches solubles: Apprêtez avec l'apprêt Block iT ou un apprêt alkyde 59-20.

- Un apprêt teinté est recommandé pour les couleurs foncées.
- Laissez sécher au moins 3 jours avant d'utiliser.
- Gardez toujours une démarcation humide et une épaisseur uniforme et libérale.
- Ne pas trop rouler.
- Ne travaillez que 4 pieds en avant si vous coupez pour éviter le cadrage.
- Toujours utiliser des applicateurs de qualité. Assurer une ventilation adéquate.
- Mélangez avant et occasionnellement pendant l'utilisation.
- Si vous utilisez plus d'un contenant de la même couleur, mélangez-les pour obtenir une couleur uniforme.

Équipement d'application: Appliquer à l'aide d'un pinceau, d'un rouleau, d'un tampon de peinture de haute qualité ou d'un pulvérisateur. **Pulvérisateur** - Embout de buse de 0,015 à 0,021 pouce selon les recommandations du fabricant. **Pinceau** - Polyester / Nylon. **Rouleau** – 5mm – 10mm.

Dilution: Eau - Pas nécessaire mais pas plus de 10% à 12% du volume.