

Caractéristiques et avantages

- ◆ 100 % acrylique
- ◆ Sèche rapidement
- ◆ Pour usage à l'intérieur et à l'extérieur
- ◆ Adhère très bien
- ◆ Agit comme une couche de protection et masque la plupart des taches
- ◆ Se nettoie facilement à l'eau savonneuse
- ◆ LA GARANTIE des Propriétaires Home
- ◆ N'est pas recommandé pour les planchers et les cabines de douche intérieures
- ◆ Les COV sont ≤ 200 g/L- Blanc

Usages recommandés

- ◆ Parfait pour :
 - * le gypse, le plâtre et la maçonnerie
 - * les surfaces lustrées
 - * masquer les taches (p. ex. la fumée, les marques de crayons, le rouge à lèvres et la plupart des encres)

Restrictions

- ◆ Afin de prévenir tout saignement de tannin sur certains bois comme le séquoia et le cèdre, apprêter avec du 59-20.
- ◆ Ne pas appliquer par temps très chaud, au soleil ou si la pluie est imminente.
- ◆ La température doit demeurer supérieure à 10 °C pendant au moins 48 heures.
- ◆ Ne pas appliquer sur une surface humide. Éliminer toutes traces de moisissure.
- ◆ Doit être recouverte d'une couche de finition.

Conseils pour obtenir un résultat optimal

- ◆ Toujours utiliser des accessoires de qualité supérieure, comme un pinceau à soies pures et un manchon non pelucheux.
- ◆ Les surfaces lustrées et la plupart des métaux doivent être poncés et mordancés avec un solvant.
- ◆ Avant d'appliquer sur des endroits gras, comme des marques de rouge à lèvres ou de crayon, laver d'abord à l'aide de diluant.
- ◆ Toujours maintenir une démarcation humide et étendre généreusement une couche uniforme.
- ◆ Appliquer 2 couches d'apprêt généreux sur les taches ou les tannins pour retenir la tache de la couche de finition, laisser 24 heures entre chaque couche d'apprêt et la couche de finition.
- ◆ Si vous utilisez comme super adhésif, permettent l'apprêt de sécher au moins 8 heures avant de recouvrir avec une couche de finition.
- ◆ Appliquer l'apprêt 64-41 sur les têtes de clous rouillées.
- ◆ Suivre les instructions d'application figurant sur l'étiquette.

Données techniques

Étendue du lustre

≤ 10 (à un angle de 60°)

Milieu de suspension	Acrylique
----------------------	-----------

Pouvoir couvrant

4 litres couvrent jusqu'à 40 m² par couche selon la porosité et la texture du matériau.

Pourcentage de matières solides

En volume : 35,84

En poids : 52,62

Poids par 3,78 L : 5,240 kg (incluant le contenant)

Temps de séchage

(Dans des conditions normales)

Au toucher : 1 heure

Délai de reprise : 8 heures

Durcissement complet : 30 jours

Le temps de séchage pourrait être plus long si la pièce est très humide ou fraîche.

Température de la surface

Minimale : 10 °C ou 50 °F

Maximale : 32 °C ou 90 °F

Température d'entreposage

Minimale : 5 °C ou 41 °F

Maximale : 35 °C ou 95 °F

Note : Une peau peut se former sur la peinture des contenants de 19 L entreposés à une température élevée pendant une longue période.

Viscosité 86 – 94 unités Krebs

Point d'inflammabilité S.O.

Formats des contenants

118-00 - Blanc

946 ml 1850-241

3.78 L 1850-740

18.9 L 1850-786

communiquer avec le service municipal pour connaître les consignes d'élimination de la peinture.