

Caractéristiques et avantages

- ◆ Sèche rapidement
- ◆ Intérieur et extérieur
- ◆ Peut être teintée dans les tons pastel.
- ◆ Se nettoie facilement à l'eau savonneuse
- ◆ Les COV sont ≤ 150 g/L- Blanc non-tinté

Usages recommandés

- ◆ Parfaite pour les :
 - * Passages clouté et zone d'arrêt
 - * Lieu de stationnement autorisé
 - * Salles de récréation
 - * Planchers pour entrepôts et usines

Restrictions

- ◆ Non recommandée sur les grandes routes
- ◆ Ne pas appliquer sur de la nouvelle asphalte pour une période minimale d'un an
- ◆ Ne pas appliquer au soleil ou si la pluie est imminent
- ◆ La température doit demeurer supérieure à 10 °C pendant au moins 48 heures

Conseils pour obtenir un résultat optimal

- ◆ Toujours utiliser des accessoires de qualité supérieure, comme un pinceau à soies synthétiques et un manchon non pelucheux. Peut être appliqué à l'aide d'un pulvérisateur.
- ◆ Remplir les fissures avec Weather Shield Mastic acrylique
- ◆ Nettoyer la surface avec le produit Weather Shield Nettoyant pour asphalte et béton Bien rincer la surface
- ◆ Mouiller la surface (ne pas tremper) afin d'obtenir un pouvoir couvrant maximal. Particulièrement durant les journées chaudes, ensoleillées et venteuses
- ◆ Appliquer une couche uniforme MINCE avec un pinceau ou rouleau
- ◆ La surface de l'asphalte doit être en bonne condition et sans agrégat pour une meilleure adhésion
- ◆ Il n'est pas recommandé de diluer la peinture
- ◆ Avant de commencer, s'assurer d'avoir suffisamment de peinture. Transvaser les contenants afin d'assurer une couleur uniforme.(Tout particulièrement s'il s'agit d'une peinture teintée)
- ◆ Suivre les instructions d'application et de préparation figurant sur l'étiquette/le couvercle.

Données techniques

Étendue du lustre

< 5 (à un angle de 60°)

Milieu de suspension Acrylique

Pouvoir couvrant

4 litres couvrent jusqu'à 18-37 m² par couche selon la porosité et la texture du matériau. Couvre environ 175 à 355 m (570 à 1 170 pi) en bandes de 10 cm (4 po) de large

Pourcentage de matières solides (basé sur le blanc)

En volume : 25.54

En poids : 39.48

Poids par 3.48 L : 4.32 kg (incluant le contenant)

Temps de séchage

(Basé sur le blanc dans des conditions normales)

Au toucher : 1 heures

Délai de reprise : 6 heures

Durcissement complet : 30 jours

Température de la surface

Minimale : 10 °C ou 50 °F

Maximale : 32 °C ou 90 °F

Température d'entreposage

Minimale : 5 °C ou 41 °F

Maximale : 35 °C ou 95 °F

Note : Une peau peut se former sur la peinture des contenants de 19 L entreposés à une température élevée pendant une longue période.

Viscosité 78 - 83 unités Krebs

Point d'inflammabilité S.O.

Formats des contenants

210-04 – Med. Tint Base	3.48 L	1829-632
	17.4 L	1829-633

communiquer avec le service municipal pour connaître les consignes d'élimination de la peinture.