

### Caractéristiques et avantages

- ◆ Sèche rapidement
- ◆ Pouvoir couvrant élevé
- ◆ Éclabousse peu
- ◆ Lavable
- ◆ Fini pouvant être frotté
- ◆ Offerte en blanc; peut être teintée dans des tons pastels.
- ◆ Se nettoie facilement à l'eau savonneuse
- ◆ Les COV sont ≤ 150 g/L- Blanc
- ◆ MPI - 54

### Usages recommandés

- ◆ Parfaite pour les :
  - \* passages
  - \* cuisines
  - \* salles de bains
  - \* garnitures et murs

### Restrictions

- ◆ Les surfaces en bois doivent être adéquatement apprêtées afin de prévenir tout saignement de tannin.
- ◆ Peut être teintée dans des tons pastels.
- ◆ La température doit demeurer supérieure à 10 °C pendant au moins 48 heures.
- ◆ Ne pas appliquer sur une surface humide. Éliminer toutes traces de moisissure.
- ◆ Allouer 30 jours avant de laver à l'aide d'un nettoyant doux.

### Conseils pour obtenir un résultat optimal

- ◆ Toujours utiliser des accessoires de qualité supérieure, comme un pinceau à soies synthétiques et un manchon non pelucheux. Le produit peut être appliqué à l'aide d'un pulvérisateur.
- ◆ Les surfaces doivent être propres, mates, sèches et exemptes de poussière, de graisse, de cire, etc. Laver les surfaces avec du P.T.S. Plus et rincer à fond avant d'appliquer la peinture.
- ◆ Toujours maintenir une démarcation humide et étendre généreusement une couche uniforme.
- ◆ Il n'est pas recommandé de diluer la peinture.
- ◆ Avant de commencer, s'assurer d'avoir suffisamment de peinture. Transvaser les contenants afin d'assurer une couleur uniforme. (tout particulièrement s'il s'agit d'une peinture teintée).
- ◆ Toujours bien mélanger avant et pendant l'utilisation.
- ◆ Suivre les instructions d'application et de préparation figurant sur l'étiquette/le couvercle.

### Données techniques

Étendue du lustre

40 - 50 (à un angle de 60°)

Milieu de suspension	Copolymère vinyle acrylique
----------------------	-----------------------------

Pouvoir couvrant

4 litres couvrent jusqu'à 40 m<sup>2</sup> (400 pi<sup>2</sup>) par couche selon la porosité et la texture du matériau.

Pourcentage de matières solides (basé sur le blanc)

En volume : 32,18

En poids : 44,51

Poids par 3,78 L : 5,01 kg (incluant le contenant)

Temps de séchage

(Basé sur le blanc pouvant être teinté dans des conditions normales)

Au toucher : 2 heures

Délai de reprise : 8 heures

Durcissement complet : 30 jours

Température de la surface

Minimale : 10 °C ou 50 °F

Maximale : 32 °C ou 90 °F

Température d'entreposage

Minimale : 5 °C ou 41 °F

Maximale : 35 °C ou 95 °F

Note : Une peau peut se former sur la peinture des contenants de 19 L entreposés à une température élevée pendant une longue période.

Viscosité 94 - 100 unités Krebs

Point d'inflammabilité	S.O.
------------------------	------

Formats des contenants

330-00 - Blanc	3.64 L	1828-801
	18.2 L	1828-810

\*communiquer avec le service municipal pour connaître les consignes d'élimination de la peinture.\*