



SIGNATURE INT. ALKYDE MAT POUR PLAFONDS 50-10

Description

La peinture intérieure alkyde mat pour plafond qui a été mis au point pour offrir une performance optimale grâce à la combinaison d'une résine et d'une formulation exclusives. Des performances exceptionnelles sont facilitées par un excellent écoulement et un nivellement qui offrent une finition mat relevé et lisse pour plafonds.

Usages recommandés

Plafonds, Gyproc - stuc / texturé

Teintes et information de base

50-10 Blanc - Peut être teintée

**Peut être teinté avant utilisation. Blanc seulement. Consultez avec département de peinture.*

Caractéristiques

Consistance épaisse
Finition non réfléchissante
Excellente écoulement et nivellement
Résistance à l'affaissement
Formulation alkyde
Excellente adhérence
La garantie a vie des propriétaires Home

Avantages

N'éclabousse pas
Application lisse et une opacité exceptionnelle
Minimise les imperfections de surface

Conformité réglementaire et approbations

Conforme aux réglementations strictes de COV - ≤ 475 g/L (à base de 50-10)

Données techniques

Milieu de suspension: Résine alkyde – Diluant de peinture

Étendu de lustre : ≤ 5 (angle de 60°) à base de 50-10

Pouvoir Couvrant: Environ 40 à 50 m² ou 400 à 500 pi² par gallon sur des surfaces lisses et non poreuses. Le pouvoir couvrant n'inclut pas les pertes dues aux irrégularités de la surface, à la porosité de la surface et à la méthode d'application.

Volume de solides*: 48% à base de 50-10

Poids de solides*: 68% à base de 50-10

*Poids par 3.64L – 5.2kg y compris le contenant

Temps de séchage: @ 25°C; 50% humidité relative

Au touché – 4 heures

Délai de reprise – 8 heures

Durcissement complet – 14+ jours

Les temps de séchage varient en fonction de la température ambiante, de l'humidité, de la constitution du film, de la couleur et du mouvement de l'air.

Température de surface:

Matériel - 10°C (50°F) to 32° (90°F)

Ambiante - 10°C (50°F) to 32° (90°F)

Substrat - 10°C (50°F) to 32° (90°F)

L'entreposage du produit à des températures élevées pendant des périodes prolongées pourrait causer une pellicule de peau.

Viscosité: 85-90 Krebs unités @ 25°C

Point d'inflammabilité: 42°C

Dépotoir: Communiquez avec votre municipalité pour obtenir des directives spécifiques.

Formats des contenants:

50-10 3.78L 1830-111

Étapes préparatoires générales et informations sur l'application

- La surface doit être propre, délustrée et sèche.
- Enlevez toute la peinture écaillée et pelée, la saleté, la moisissure, la graisse, les taches et toute autre contamination de surface avec un nettoyant approprié. Réparez la surface avec un enduit approprié.
- Poncez toutes les surfaces lustrées (peintures alkydes), rugueuses et réparées.
- Un minimum de 2 couches est requis.
- Réparer les finitions texturées suivant les recommandations du fabricant.
- Pour les taches sévères, les traces d'eau, les tanins et autres surfaces difficiles (peintures à l'alkyde), utilisez un apprêt spécial BT approprié.
- Suivez les directives de l'étiquette pour l'application et l'exigence d'apprêt. Consultez votre département de peinture local.

Plafond en stuc / texturé: Apprêtez avec un apprêt alkyde 59-20 suivi d'une couche mat ou une peinture de plafond appropriée.

Taches solubles : Apprêtez avec un apprêt de spécialité BT ou un apprêt alkyde.

- Les peintures alkydes ont tendance à jaunir.
- Laissez un minimum de 14 jours pour durcir.
- Gardez toujours une démarcation humide et une épaisseur uniforme et libérale.
- Ne pas trop rouler. Ne travaillez que 4 pieds en avant si vous coupez pour éviter le cadrage.
- Toujours utiliser des applicateurs de qualité. Assurer une ventilation adéquate.
- Submergez ou rincez les guenilles imbibées de solvant dans l'eau pour éviter une combustion spontanée.
- Gardez loin des étincelles ou des flammes nues.
- Important d'éteindre flamme pilote en cas d'utilisation à proximité.
- Mélangez avant et occasionnellement pendant l'utilisation.
- Si vous utilisez plus d'un contenant de la même couleur, mélangez-les pour obtenir une couleur uniforme.

Équipement d'application: Appliquer à l'aide d'un pinceau, d'un rouleau, d'un tampon de peinture de haute qualité ou d'un pulvérisateur. **Pulvérisateur** - Embout de buse de 0,015 à 0,021 pouce selon les recommandations du fabricant. **Pinceau** – poils purs. **Rouleau** – 5mm – 10mm.

Dilution: Diluant de peinture - Pas nécessaire mais pas plus de 10% à 12% du volume.