

### Caractéristiques et avantages

- ◆ Une peinture d'intérieur d'excellente qualité pour les murs
- ◆ Formulation 100% acrylique résistante
- ◆ Éclabousse peu
- ◆ Sèche rapidement > délai de reprise – 2 heures
- ◆ Peinture et apprêt en un
- ◆ Disponible dans plus de 2700 couleurs
- ◆ Les outils se nettoient facilement à l'eau savonneuse
- ◆ Fini peu lustré aidant à masquer les imperfections
- ◆ La garantie des propriétaires Home

### Critères spéciales / conformité environnementale

- ◆ \*\*Les COV sont ≤ 5 g/L- Blanc
- ◆ Pratiquement inodore
- ◆ Les colorants BT ne contient pas de COV
- ◆ Satisfait ou excède les normes CGRI pour porter la marque « Green Wise
- ◆ Niveau 2 de lustre MPI-44
- ◆ Idéal pour les établissements de santé et institutionnels

### Usages recommandés

- ◆ Idéale sur les plafonds et les murs de plâtre et de gypse nus déjà peintes au latex. Finition de gypse adéquatement préparés au Niveau 5 – ASTM C840
  - salles à manger
  - salons
  - chambres à coucher
  - chambres d'enfants

### Restrictions

- ◆ Les colorants peuvent ajouter une odeur
- ◆ Craint le Gel
- ◆ Les surfaces en bois doivent être adéquatement apprêtées afin de prévenir tout saignement de tannin.
- ◆ La température doit demeurer supérieure à 10 °C pendant au moins 48 heures.
- ◆ Certains plafonds texturés ou en stuccos peuvent être endommagés suite à l'application directe d'une peinture au latex. Appliquer une sous-couche à l'alkyde 59-20 ou avec une couche 50-10.
- ◆ Transfert de couleur sur un chiffon peut se produire avec des couleurs foncées après un nettoyage.
- ◆ Certaines couleurs foncées auront besoin d'un apprêt teinté afin de minimiser le nombre de couches de finition.
- ◆ Ne pas appliquer dans des conditions humides ou s'il y a de la moisissure. Éliminer toutes traces de moisissure.
- ◆ Allouer 30 jours avant de laver à l'aide d'un nettoyant doux.

### Conseils pour obtenir un résultat optimal

- ◆ Toujours utiliser des accessoires de qualité supérieure, comme un pinceau à soies synthétiques et un manchon non pelucheux. Le produit peut être appliqué à l'aide d'un pulvérisateur.
- ◆ Toujours maintenir une démarcation humide et étendre généreusement une couche uniforme.
- ◆ Avant de commencer, s'assurer d'avoir suffisamment de peinture.
- ◆ Transvaser les contenants afin d'assurer une couleur uniforme (tout particulièrement s'il s'agit d'une peinture teintée).
- ◆ Les surfaces doivent être propres, mates, sèches et exemptes de poussière, de graisse, de cire, etc.
- ◆ Suivre les instructions d'application et de préparation figurant sur l'étiquette ou le couvercle.

### Données techniques

**Étendue du lustre :** 5 -9 (à un angle de 60°)  
00W blanc non-teinté

**Milieu de suspension :** Acrylique

**Pouvoir couvrant :** 4 Litres couvrent 40 m<sup>2</sup> (400 pi<sup>2</sup>) par couche selon la porosité et la texture du matériau.

**Pourcentage de matières solides** (basé sur le blanc; dans le cas des bases, le % va varier :

En volume : 37.57

En poids : 52.42

Poids par 3,64L : 5.178 kg (incluant le contenant)

**Temps de séchage** (Basé sur le blanc dans des conditions normales) :

Au toucher : 1 heure

Délai de reprise : 2 heures

Durcissement complet : 30 jours

Note : Les couleurs foncées ou des conditions très humide ou froide peuvent augmenter le séchage.

**Température de la surface :**

Minimale : 10 °C ou 50 °F

Maximale : 32 °C ou 90 °F

**Température d'entreposage :**

Minimale : 5 °C ou 41 °F

Maximale : 35 °C ou 95 °F

Note : Une peau peut se former si les contenants de 19L sont subits à une température élevée pendant une longue période.

**Viscosité :** 98 – 105 unités Krebs

**Point d'inflammabilité :** S.O.

### Formats des contenants :

500-00W - Blanc	911 ml	1852-601
	3.64 L	1852-600
	18.2L	1852-595
500-03 - Base claire	850 ml	1852-603
	3.40 L	1852-604
500-04 - Base moyenne	870 ml	1852-606
	3.48 L	1852-605

\*\* Tel que calculé utilisant la formule générale décrite dans les limites de concentration de COV dans les règlements des enduits architecturaux. Formule aperçu dans le COV.

\* Communiquez avec votre municipal local pour les directives d'élimination spécifiques dans votre région. \*