



SÉRIE SIGNATURE

HUILE APPRÊT SCELLEUR

Intérieur/Extérieur

59-20

Caractéristiques et avantages

- ◆ Pour usage intérieur et extérieur
- ◆ Peut être poncé et peut être teinté
- ◆ Pour les surfaces neuves ou déjà peintes
- ◆ Bloque la plupart des taches tenaces
- ◆ Résiste le saignement de tanin
- ◆ La Garantie des propriétaires HOME
- ◆ Les COV sont < 350 g/L

Usages recommandés

- ◆ Parfaite pour :
 - * Le bois, les portes et les garnitures
 - * La nicotine et dommages par la fumée
 - * Les plafonds en stucco et soufflés
 - * Les surfaces lustrées

Restrictions

- ◆ Nettoyer les accessoires avec du diluant à peinture Home.
- ◆ Jaunissement de la pellicule aura au cours du temps et le manque de lumière. Doit être recouverte d'une couche de finition
- ◆ Le temps de séchage pourrait être plus long si la pièce est très humide ou fraîche.
- ◆ Ne pas appliquer par temps très chaud, au soleil ou si la pluie est imminente.
- ◆ Les surfaces en bois doivent être adéquatement apprêtées afin de prévenir tout saignement de tannin. Surfaces non-teintées peuvent être recouvrir en 8 heures.
- ◆ Appliquer 2 couches d'apprêt généreux pour retenir les taches, laisser 24 heures entre chaque couche d'apprêt et la couche de finition.
- ◆ La température doit demeurer supérieure à 10 °C pendant au moins 48 heures.
- ◆ Une bonne ventilation et un apport d'air adéquat aident à réduire les odeurs et le temps de séchage. Tenir loin des flammes et des étincelles.
- ◆ Plonger dans de l'eau ou rincer les chiffons imbibés de peinture ou de solvant afin prévenir la combustion spontanée.
- ◆ Ne pas appliquer sur une surface humide. Éliminer toutes traces de moisissure.

Conseils pour obtenir un résultat optimal

- ◆ Toujours utiliser des accessoires de qualité supérieure, comme un pinceau à soies pures et un manchon non pelucheux. Le produit peut être appliqué à l'aide d'un pulvérisateur.
- ◆ Poncer le bois neuf pour enlever le lustre.
- ◆ Toujours maintenir une démarcation humide et étendre généreusement une couche uniforme.
- ◆ Avant de commencer, s'assurer d'avoir suffisamment de peinture. Transvider les contenants afin d'assurer une couleur uniforme (tout particulièrement s'il s'agit d'une peinture teintée).
- ◆ Les surfaces doivent être propres, mates, sèches et exemptes de poussière, de graisse, de cire, etc.
- ◆ Suivre les instructions d'application figurant sur l'étiquette.

Données techniques

Étendue du lustre

≤ 17 (à un angle de 60°)

Milieu de suspension Alkyde

Pouvoir couvrant

4 litres couvrent 40 m² (400 pi²) par couche selon la porosité et la texture du matériau.

Pourcentage de matières solides (basé sur le blanc pouvant être teinté; variable dans le cas des bases et des couleurs)

En volume : 53,49

En poids : 74,28

Poids par 3,78 L : 4,54 kg (incluant le contenant)

Épaisseur du film

Sec: 1.5 mils

Mouillé: 3.8 mils

(Selon le pouvoir couvrant maximum)

Temps de séchage

(Basé sur le blanc pouvant être teinté dans des conditions normales)

Au toucher : 4 heures

Délai de reprise : 8 heures

Blocage de tache optimum : 24 heures

Température de la surface

Minimale : 10 °C ou 50 °F

Maximale : 32 °C ou 90 °F

Température d'entreposage

Minimale : 5 °C ou 41 °F

Maximale : 35 °C ou 95 °F

Note : Une peau peut se former sur la peinture des contenants de 19 L entreposés à une température élevée pendant une longue période.

Viscosité 89 - 95 unités Krebs

Point d'inflammabilité 42 °C

Formats des contenants

59-20 – Blanc 911 ml 1831-870

(Peut être teinté) 3.64 L 1831-871

18.2 L 1831-872

* Communiquez avec votre municipal local pour les directives d'élimination spécifiques dans votre région. *