



Caractéristiques et avantages

- ◆ Sèche rapidement
- ◆ 100 % acrylique
- ◆ Résiste à la moisissure*
- ◆ Excellente adhérence même dans les endroits humides
- ◆ Fini durable pouvant être frotté
- ◆ Lavable
- ◆ Disponible dans plus de 2700 couleurs
- ◆ Se nettoie facilement à l'eau savonneuse
- ◆ N'éclabousse pas
- ◆ Les COV sont ≤ 150 g/L- Blanc
- ◆ LA GARANTIE des Propriétaires Home

Usages recommandés

- ◆ Parfaite pour les :
 - * boiseries
 - * cuisines
 - * salles de bains
 - * vestiaires

Restrictions

- ◆ Non recommandée sur le bois nu.
- ◆ Les surfaces en bois doivent être adéquatement apprêtées afin de prévenir tout saignement de tannin.
- ◆ La température doit demeurer supérieure à 10 °C pendant au moins 48 heures.
- ◆ L'application d'un apprêt teinté pourrait s'avérer nécessaire pour cacher les couleurs foncées.
- ◆ Ne pas appliquer sur une surface humide. Éliminer toutes traces de moisissure.
- ◆ Allouer 30 jours avant de laver à l'aide d'un nettoyant doux.

Conseils pour obtenir un résultat optimal

- ◆ Toujours utiliser des accessoires de qualité supérieure, comme un pinceau à soies synthétiques et un manchon non pelucheux. Le produit peut être appliqué à l'aide d'un pulvérisateur.
- ◆ Toujours maintenir une démarcation humide et étendre généreusement une couche uniforme.
- ◆ Avant de commencer, s'assurer d'avoir suffisamment de peinture. Transvaser les contenants afin d'assurer une couleur uniforme (tout particulièrement s'il s'agit d'une peinture teintée).
- ◆ Les surfaces doivent être propres, mates, sèches et exemptes de poussière, de graisse, de cire, etc.
- ◆ Suivre les instructions d'application et de préparation figurant sur l'étiquette/le couvercle.

*Traitée avec un fongicide pour protéger la peinture elle-même contre la croissance de moisissure.

Données techniques

Étendue du lustre

45 - 55 (à un angle de 60°)

Milieu de suspension Acrylique

Pouvoir couvrant

4 litres couvrent jusqu'à 40 m² (400 pi²) par couche selon la porosité et la texture du matériau.

Pourcentage de matières solides (basé sur le blanc; variable dans le cas des bases et des couleurs)

En volume : 35,18

En poids : 47,65

Poids par 3,64 L : 4,897 kg (incluant le contenant)

Temps de séchage

(Basé sur le blanc dans des conditions normales)

Au toucher : 1-2 heures

Délai de reprise : 4-6 heures

Durcissement complet : 30 jours

Température de la surface

Minimale : 10 °C ou 50 °F

Maximale : 32 °C ou 90 °F

Température d'entreposage

Minimale : 5 °C ou 41 °F

Maximale : 35 °C ou 95 °F

Note : Une peau peut se former sur la peinture des contenants de 19 L entreposés à une température élevée pendant une longue période.

Viscosité 88 - 96 unités Krebs

Point d'inflammabilité S.O.

Formats des contenants

72-00W - Blanc	911 ml	1853-426
	3.64 L	1853-621

72-03 - Base claire	850 ml	1853-417
	3.40 L	1853-612

72-04 - Base moyenne	870 ml	1853-453
	3.48 L	1853-658

BLANC À OPACITÉ ÉLEVÉE

72-01 - blanc à opacité élevée	911ml	1853-454
	3.64L	1853-455

communiquer avec le service municipal pour connaître les consignes d'élimination de la peinture.