

Caractéristiques et avantages

- ◆ 100 % acrylique
- ◆ Sèche rapidement
- ◆ Pour usage intérieur et extérieur
- ◆ Résiste à la moisissure
- ◆ Peut être teintée
- ◆ Pouvoir couvrant élevé
- ◆ Adhère très bien
- ◆ N'éclabousse pas
- ◆ Se nettoie facilement à l'eau savonneuse
- ◆ MPI - 50
- ◆ LA GARANTIE des Propriétaires Home
- ◆ Les COV sont ≤ 150 g/L- Blanc

Usages recommandés

- ◆ Parfaite pour :
 - * les parements en aluminium et en vinyle
 - * les panneaux muraux
 - * le plâtre
 - * la maçonnerie
 - * les surfaces lustrées

Restrictions

- ◆ Non recommandée sur le bois nu.
- ◆ Les surfaces en bois doivent être adéquatement apprêtées afin de prévenir tout saignement de tannin.
- ◆ Ne pas appliquer par temps très chaud, au soleil ou si la pluie est imminente.
- ◆ La température doit demeurer supérieure à 10 °C pendant au moins 48 heures.
- ◆ Ne pas appliquer sur une surface humide. Éliminer toutes traces de moisissure.
- ◆ Doit être recouverte d'une couche de finition.

Conseils pour obtenir un résultat optimal

- ◆ Toujours utiliser des accessoires de qualité supérieure, comme un pinceau à soies synthétiques et un manchon non pelucheux. Le produit peut être appliqué à l'aide d'un pulvérisateur.
- ◆ Toujours maintenir une démarcation humide et étendre généreusement une couche uniforme.
- ◆ Les surfaces doivent être propres, mates, sèches et exemptes de poussière, de graisse, de cire, etc.
- ◆ Appliquer un apprêt à l'alkyde sur les têtes de clous rouillées.
- ◆ Suivre les instructions d'application figurant sur l'étiquette/le couvercle.

* Traitée avec un fongicide pour protéger la peinture elle-même contre la croissance de moisissure.

Données techniques

Étendue du lustre

≤ 5 (à un angle de 60°)

Milieu de suspension Acrylique

Pouvoir couvrant

4 litres couvrent jusqu'à 40 m² (400 pi²) selon la porosité et la texture du matériau.

Pourcentage de matières solides

(basé sur l'apprêt non teinté)

En volume : 30.75

En poids : 43.75

Poids par 3,78 L : 5,220 kg (incluant le contenant)

Temps de séchage

(Basé sur l'apprêt non teinté)

Au toucher : 1 heure

Délai de reprise : 4 heures

Durcissement complet : 30 jours

Note : Le temps pour séchage pourrait être plus long si la pièce est très humide ou froide.

Température de la surface

Minimale : 10 °C ou 50 °F

Maximale : 32 °C ou 90 °F

Température d'entreposage

Minimale : 5 °C ou 41 °F

Maximale : 35 °C ou 95 °F

Note : Une peau peut se former sur la peinture des contenants de 19 L entreposés à une température élevée pendant une longue période.

Viscosité 95- 103 unités Krebs

Point d'inflammabilité S.O.

Formats des contenants

80-10 - Blanc	911 ml	1850-205
	3.64 L	1850-704
	18.2 L	1850-713

communiquer avec le service municipal pour connaître les consignes d'élimination de la peinture.