



WEATHER SHIELD PEINTURE DE GRANGES EXT. SERIE-85

Description

La peinture de granges pour l'extérieur est un latex mat de qualité qui a été mis au point pour offrir une performance optimale grâce à la combinaison d'une résine et d'une formulation exclusives. Le latex acrylique offre une adhérence et une opacité adéquates.

Usages recommandés

Granges, remises, silos, corrals, clôtures et enclos – application verticale.

Teintes et information de base

85-10* Blanc

85-60* Rouge grange

**Non-teintable. Certaines teintes, changements de couleur drastiques ou substrat poreux peuvent nécessiter une couche d'apprêt ou plus de deux couches pour obtenir une finition uniforme.*

Caractéristiques

Formulation acrylique au latex

Excellente adhérence

Résiste à la nouvelle croissance de moisissure

La garantie des propriétaires Home

Avantages

Minimise les imperfections de surface

Application lisse et une opacité décente

Résiste à la formation de moisissure sur la surface de la peinture

Nettoie facilement à l'eau savonneuse

Conformité réglementaire et approbations

Conforme aux réglementations strictes de COV - ≤ 100 g/L (à base 85-10)

Données techniques

Milieu de suspension: Résine Copolymère Acrylique Vinylo

Étendu de lustre : ≤ 5 (angle de 60°) à base 85-10

Pouvoir Couvrant: Environ 40m^2 ou 400pi^2 par gallon sur des surfaces lisses et non poreuses. Le pouvoir couvrant n'inclut pas les pertes dues aux irrégularités de la surface, à la porosité de la surface et à la méthode d'application.

Volume de solides*: 25% à base 85-10

Poids de Solides*: 37% à base 85-10

*Poids par 3.64L – 5.1kg y compris le contenant

Temps de séchage: @ 25°C; 50% humidité relative

Au touché – 2 heures

Délai de reprise – 8 heures

Durcissement complet – 30 jours

Les temps de séchage varient en fonction de la température ambiante, de l'humidité, de la constitution du film, de la couleur et du mouvement de l'air.

Température de surface:

Matériel - 10°C (50°F) to 32° (90°F)

Ambiante - 10°C (50°F) to 32° (90°F)

Substrat - 10°C (50°F) to 32° (90°F)

L'entreposage du produit à des températures élevées pendant des périodes prolongées pourrait causer une pellicule de peau.

Viscosité: 86-92 Krebs unités @ 25°C

Point d'inflammabilité: N/A

Dépotoir: Communiquez avec votre municipalité pour obtenir des directives spécifiques.

Formats des contenants:

85-10 3.64L 1819-241 18.5L 1819-349

85-60 3.78L 1819-214 17.4L 1819-312

Étapes préparatoires générales et informations sur l'application

-La surface doit être propre, délustrée et sèche.

-Enlevez toute la peinture écaillée et pelée, la saleté, la moisissure, la graisse, les taches et toute autre contamination de surface avec un nettoyant approprié. Répare la surface avec un enduit approprié.

-Poncez toutes les surfaces lustrées (peintures alkydes), rugueuses et réparées.

-Réparez tous les dommages causés par l'humidité et dissuadez tous les problèmes d'humidité.

-Un minimum de 2 couches est requis.

-Pour les taches sévères, les marques d'eau, les tanins et autres surfaces difficiles (peinture alkyde), utilisez un apprêt BT approprié.

-Suivez les directives de l'étiquette pour l'application et l'exigence d'apprêt.

-Consultez votre département de peinture locale.

-Application économique et efficace pour rajeunir les vieux bâtiments, les remises, etc.

Bois peint: Nettoyer, gratter, poncer, rincer, sécher et apprêter avec l'apprêt Block iT ou un apprêt alkyde 59-20. Utilisation verticale uniquement.

Bois nu: Poncez, essuyez, puis apprêtez avec un apprêt alkyde 59-20 ou l'apprêt Block iT (un minimum de 2 couches - 24 heures entre les couches). Utilisation verticale uniquement.

Taches solubles : Apprêtez avec un apprêt de spécialité BT ou un apprêt alkyde.

-Temps de durcissement et 30 jours.

-Gardez toujours une démarcation humide et une épaisseur uniforme et libérale. Ne pas trop rouler. Ne travaillez que 4 pieds en avant si vous coupez pour éviter le cadrage.

-Toujours utiliser des applicateurs de qualité. Assurer une ventilation adéquate.

-Mélangez avant et occasionnellement pendant l'utilisation.

-Si vous utilisez plus d'un contenant de la même couleur, mélangez-les pour obtenir une couleur uniforme.

Équipement d'application: Appliquer à l'aide d'un pinceau, d'un rouleau, d'un tampon de peinture de haute qualité ou d'un pulvérisateur.

Pulvérisateur - Embout de buse de 0,015 à 0,021 pouce selon les recommandations du fabricant. **Pinceau** - Polyester / Nylon. **Rouleau** – 5mm – 10mm.

Dilution: Eau - Pas nécessaire mais pas plus de 10% à 12% du volume.