

Caractéristiques et avantages

- ◆ 100% acrylique
- ◆ Fini Perle - Disponible en gris ardoise
- ◆ Peut être appliqué à l'intérieur et à l'extérieur
- ◆ Se nettoie à l'eau savonneuse
- ◆ Résiste à l'essence, l'huile, et sels routier
- ◆ Résiste à l'écaillage, l'effritement, ou l'érosion par des pneus chauds.
- ◆ Garantie sans équivoque
- ◆ Les COV sont ≤ 250 g/L –Gris ardois

Usages recommandés

- ◆ Parfait pour **Surface horizontale en béton ou en maçonnerie**
 - * Les sols de garage
 - * Les vérandas et terrasses en béton
 - * Sous-sol (planchers) de ciment
 - * *Laisser durcir le béton pendant au moins 3 mois avant d'appliquer l'apprêt liant pour béton et la peinture pour béton et garage.*

Restrictions

- ◆ Recommandé d'être utiliser en conjonction avec l'apprêt liant pour béton (89-10).
- ◆ Ne pas appliquer par temps très chaud, au soleil ou si la pluie est imminente.
- ◆ La température doit demeurer supérieure à 10 °C pendant au moins 48 heures.
- ◆ Une bonne ventilation et un apport d'air adéquat aident à réduire le temps de séchage.
- ◆ Ne pas appliquer sur une surface humide. Élimine toutes traces de moisissure.
- ◆ Allouer 30 jours avant de laver à l'aide d'un nettoyant doux.

Conseils pour obtenir un résultat optimal

- ◆ Toujours utilisé des accessoires de qualité supérieure, comme un pinceau à soies synthétiques ou un manchon non pelucheux.
- ◆ Béton et maçonnerie non traitées le produit doit être appliqué sur une surface saine.
- ◆ Les surface de béton neuf et poli ou finies à la truelle mécanique doivent être traitées à l'acide muriatique.
- ◆ Une seule couche de l'apprêt liant pour béton 89-10 et deux couches de peinture pour béton et garage sont nécessaire.
- ◆ Enlever toute peinture écaillée, grattez, et poncée la surface pour assurer l'adhésion maximum.
- ◆ Éviter l'application dans des conditions humides ou fraîches car le temps de séchage sera plus long.
- ◆ Ne pas appliquer sur des surfaces préalablement enduites. Pour enlever toute trace d'enduit précédent, utiliser le décapant Natura Safe Strip (C17-90).
- ◆ Les surfaces doivent être propres, mates, sèches, et exemptes de poussière, de graisse, de cire, ou de sels.
- ◆ Suivre les instructions d'application figurant sur l'étiquette.

Données techniques

Étendue du lustre	16 – 22 (à un angle de 60°)
Milieu de suspension	Acrylique
Pouvoir Couvant	4 litres couvre jusqu'à 40 m ² (400 pi ²) selon la porosité et la texture de la surface.
% Pourcentages de matières solides (basé sur la couleur Gris Ardoise)	
En volume :	30,78
En poids :	42,96
Poids par 4L :	4.944 Kg (incluant le contenant)
Temps de séchage	
Au toucher :	2 heures
Délais de reprise :	24 heures
Les véhicules :	7 jours
Durcissement :	30 jours
Température de la surface	
Minimale :	10 °C ou 50 °F
Maximale :	32 °C ou 90 °F
Température d'entreposage	
Minimale :	5 °C ou 41 °F
Maximale :	35 °C ou 95 °F
<i>Note : Une peau peut se former sur la peinture des contenants de 19 L entreposés à une température élevée pendant une longue période.</i>	
Viscosité	91 – 96 unités Krebs
Point d'inflammabilité	S.O.

Format des contenants			
89-36	Gris Ardoise	3.70L	1855-988

Produit associé

L'apprêt liant pour béton Beauti-Tone			
C89-10		4L	1850-741

communiquer avec le service municipal pour connaître les consignes d'élimination de la peinture.