

Caractéristiques et avantages

- ◆ Pour usage intérieur et extérieur
- ◆ Excellente adhérence
- ◆ Disponible en 3 apprêts, en 15 couleurs dont 3 couleurs de machinerie
- ◆ Le noir et le blanc sont disponibles en 2 finis.
- ◆ Grande résistance à la corrosion
- ◆ Pouvoir couvrant très élevé
- ◆ LA GARANTIE des Propriétaires Home

Usages recommandés

- ◆ Parfaite pour :
 - * le bois, le métal et la fibre de verre (p. ex. les jouets, les outils de jardinage et les meubles de jardin)

Restrictions

- ◆ Nettoyer les accessoires avec l'acétone.
- ◆ Le temps de séchage pourrait être plus long si la température est très fraîche ou humide.
- ◆ Ne pas appliquer par temps très chaud, au soleil ou si la pluie est imminente.
- ◆ Pour une meilleure adhérence, poncer la surface à peindre.
- ◆ La température doit demeurer supérieure à 10 °C pendant au moins 48 heures.
- ◆ Une bonne ventilation et un apport d'air adéquat aident à réduire les odeurs et le temps de séchage.
- ◆ Tenir loin des flammes et des étincelles.
- ◆ Ne pas appliquer sur une surface humide. Éliminer toutes traces de moisissure.

Conseils pour obtenir un résultat optimal

- ◆ Toujours appliquer de fines couches dans un mouvement de balayage afin d'éviter que la peinture ne coule et ne forme de festons.
- ◆ Tenir le contenant à une distance de 8" à 12" de la surface.
- ◆ Bien nettoyer les surfaces rouillées à l'aide d'une brosse de fils métalliques.
- ◆ Les surfaces doivent être propres, mates, sèches et exemptes de poussière, de graisse, de cire, etc.
- ◆ Suivre les instructions d'application figurant sur l'étiquette.
- ◆ La deuxième couche ou la couche de finition peut être appliquée dans un délai de 30 minutes à 3 jours.
- ◆ Après usage, inverser le contenant et pulvériser pour nettoyer la buse.

Données techniques

Étendue du lustre (à un angle de 60°) (Basé sur le blanc)

Les finis lustrés > 85

Les semi-lustrés 35 – 45

Les finis mats < 10

Milieu de suspension	Alkyde
----------------------	--------

Pouvoir couvrant

340 g couvrent jusqu'à 1,3 m² (14 pi²) par couche; selon la porosité et la texture du matériau.

Pourcentage de matières solides (basé sur le blanc lustré)

En volume : 12

En poids : 22

Poids par 340 g : 0,465 kg (incluant le capuchon et le contenant)

Temps de séchage

(Basé sur le blanc lustré dans des conditions normales)

Délai de reprise : Dans l'heure qui suit : sinon attendre 3 jours

Température de la surface

Minimale : 10 °C ou 50 °F

Maximale : 32 °C ou 90 °F

Température d'entreposage

Minimale : 5 °C ou 41 °F

Maximale : 35 °C ou 95 °F

Point d'inflammabilité	Inflammable	
A120-11- Apprêt rouge oxydé	340 g	1822-024
A120-00- Apprêt blanc	340 g	1822-023
A120-42- Apprêt gris	340 g	1822-025
A123-00 Blanc semi-lustré	340 g	1822-838
A123-10 Noir semi-lustré	340g	1822-839
A125-00- Blanc lustré	340 g	1823-003
	425 g	1823-002
A125-10- Noir lustré	340 g	1822-004
	425 g	1823-001
A125-17- Noir mat	340 g	1822-013
A94-19 - Blanc mat	340 g	1822-009
A125-20- Brun	340 g	1822-007
A125-21- Jaune	340 g	1822-010
A125-25- Bleu foncé	340 g	1822-005
A125-26- Rouge feu	340 g	1822-008
A125-27- Gris	340 g	1822-011
A125-28- Vert	340 g	1822-014
A125-29- Aluminium	340 g	1822-006
A125-33- Rouge International	340 g	1822-017
A125-36 –Orange Kubota	340 g	1823-018
A125-TY –Jaune Camion Home	340 g	1823-016
A125-38 –Blanc Récréatif	340 g	1823-015
A125-35 –Bleu New Holland	340 g	1823-020
A125-37 –Nouveau Vert John Deere	340 g	1823-019

communiquer avec le service municipal pour connaître les consignes d'élimination de la peinture.