



# SAFE ETCH C17-20

## **Description**

Safe Etch de Natura a été développée pour fonctionner de manière optimale grâce à la combinaison d'une formulation et d'un progrès exclusives. Ce produit est un moyen efficace, prêt à l'emploi et sécuritaire de graver les surfaces en maçonneries.

## **Usages recommandés**

Surfaces de maçonnerie - béton, pierre et brique

## **Teintes et information de base**

N/A

## **Caractéristiques**

Prêt à l'emploi

Alternative sécuritaire à l'acide muriatique

Formulation de sels acides

La garantie des propriétaires Home

## **Avantages**

Rendre une surface en maçonnerie rugueuse

Non corrosif

Non dangereux

Organique et sûr

## **Conformité réglementaire et approbations**

N/A

## **Données techniques**

**Milieu de suspension:** N/A

**Étendu de lustre :** N/A

**Pouvoir Couvrant:** N/A

**Volume de solides\*:** N/A

**Poids de Solides\*:** N/A

\*Poids par 4L – N/A

**Temps de séchage:** @ 25°C; 50% humidité relative

Au touché – N/A

Délai de circulation – N/A

Durcissement complet – N/A

*Les temps de séchage varient en fonction de la température ambiante, de l'humidité, de la constitution du film, de la couleur et du mouvement de l'air.*

**pH:** 1,08

**Couleur:** Transparent

**Odeur:** Acide

**Densité:** 1,03

**Température de surface:**

Matériel - 10°C (50°F) to 32° (90°F)

Ambiante - 10°C (50°F) to 32° (90°F)

Substrat - 10°C (50°F) to 32° (90°F)

*L'entreposage du produit à des températures élevées pendant des périodes prolongées pourrait causer une pellicule de peau.*

**Viscosité:** N/A Krebs unités @ 25°C

**Point d'inflammabilité:** N/A

**Dépotoir:** Communiquez avec votre municipalité pour obtenir des directives spécifiques.

## **Formats des contenants:**

C17-20 4L 1620R850

## **Étapes préparatoires générales et informations sur l'application**

-Prêt à l'emploi.

-Humidifiez la surface à graver.

-Travaillez dans des sections gérables (10'X10') à la fois.

-Appliquez le Safe Etch sur une surface humide, frotter avec une brosse à poils durs jusqu'à ce que l'action moussante s'arrête.

-Le processus de gravure typique est de 10-20 minutes.

-La surface traitée devrait ressembler à du papier de verre de grain moyen 150.

-Ne laissez pas Safe Etch sécher sur la surface.

-Rincez soigneusement la surface.

-Possible le Safe Etch ne fonctionne pas efficacement sur certaines surfaces à cause du processus d'installation (Béton est très lisse or lustré). Dans certains cas, ce qui précède doit être répété. Dans certaines circonstances, un mélange d'acide muriatique est nécessaire. Consultez votre département de peinture local.

-Ne pas mélanger avec d'autres produits.

-Protégez et couvrez toutes les zones où le Safe Etch entrera en contact, comme le feuillage, le métal et le verre.

-Suivez les directives de l'étiquette pour l'application et l'exigence du C17-20. Consultez votre département de peinture local.

**Équipement d'application:** Appliquez à l'aide d'une brosse ou un pulvérisateur de jardin

**Dilution:** N/A